

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе металлоценового полимера. Сырье, используемое в производстве клея, может быть применено для упаковки пищевых продуктов в соответствии с Положением FDA 21 CFR 175.105.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для склеивания широкого спектра упаковочных материалов, формирования поддонов и коробов с полным оборачиванием, склеивание разнообразной бумаги и картона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим на высокоскоростных линиях с точным и чистым нанесением

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	130 - 150°C
Открытое время	среднее
Время схватывания	быстрое
Температура окружающей среды / материала	>15°C

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30°C) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте



пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиолефин
Цвет	белый
Внешний вид	гранулы
Вязкость	1.250 (±200) мПа/с (160°C) Брукфилд CAP 2000-Sp.2
Точка размягчения R&B	100 - 110 °C
Плотность	0,96 ± 0,05 г/см ³