

ТИП КЛЕЯ

Клей на основе полиуретановой дисперсии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется во всех видах отечественных и зарубежных мембранных пресс-машинах для приклеивания ПВХ-пленки различной толщины к поверхности МДФ, а так же для приклейки шпона к МДФ.

СВОЙСТВА

Клей на основе полиуретановой дисперсии, который может использоваться как отдельно, так и опционально, со вторым компонентом для повышения его термостойкости.

- Очень чистое нанесение
- Высокая термостойкость
- Экономичность
- Высокий уровень адгезии
- Отсутствие шагрени

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура клея, склеиваемых деталей и помещения	15 - 25 °C
Расход клея:	
Гладкая замкнутая поверхность	40 - 70 г/м ²
Кромки и вогнутые поверхности	80 - 110 г/м ²
Давление при распылении	6,5 - 7,0 бар
Диаметр сопла	от 1,4 мм
Реакционная способность	24 ч
Температура реакционной способности	55 °C
Термостойкость	≈110 °C

УПАКОВКА

Пластиковые канистры 20-1100 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка и хранение клея осуществляется при температуре не ниже 5°C и не выше 30°C, в противном случае клей теряет свои качества и может быть не пригоден к использованию. Срок хранения при комнатной температуре от 10 до 30°C в оригинальной упаковке составляет 9 месяцев.



МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции Акта об опасных к перевозке и хранению материалов (the Dangerous Goods Act).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Благодаря размытому белому цвету клея он обеспечивает легкое нанесение для человека, наносящего клей на поверхность. Склейенные поверхности выдерживают в залах ожидания в течение 25-30 минут. Склейенные и высушенные детали помещаются на стол мембранный машины. Рекомендуется, чтобы температура, передаваемая к клеевой части ПВХ путем теплопередачи, составляла около 55° C, а давление, которое необходимо приложить, составляло 6,5 - 7 бар. После прессования рекомендуется подождать 2-3 минуты, пока ПВХ и клей остынут. Дополнительно, для повышения термостойкости, в клей добавляют 5% отвердителя. Отвердитель, добавленный в клей, следует перемешивать в среднем в течение 2 минут, без быстрого и жесткого взбивания. Клей следует использовать в течение 8 часов после добавления отвердителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретановая дисперсия
Цвет	белый
Вязкость	2000 ± 200 мПа ср/20-23 °C Brookfield (шпиндель 3)
Удельный вес	1.05
РН (20°C)	7 - 8
MFT	+7-8°C