

ТИП КЛЕЯ

Белый клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для склеивания пеноматериалов и обивочных материалов при изготовлении матрасов, мягкой мебели и в автомобильной промышленности, а так же для склеивания блоков независимых пружин.

СВОЙСТВА

- Низковязкий
- Высокая сила сцепления
- Незначительный запах

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	140 - 170 °C
Температура в помещении и рабочих материалов	>10 °C
Давление прессования	3 - 5 кг/см ²
Влажность материалов	8 - 10 %
Процесс нанесения	валок, форсунка
Время открытой выдержки	короткое-среднее
Время схватывания	короткое

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (10–25 °C) в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.



МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Расплавление должно проводиться при остановленном валике аппликатора. Рекомендуем регулярно проверять температуру в системе нанесения. Наладка линии производится согласно инструкциям производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	ЭВА-сополимер
Цвет	белый
Внешний вид	гранулы
Индекс плавления	270 - 290 г/10 мин при 200 °C (ASTM D1238/ISO 1133)
Вязкость	3800 ± 500 мПа (160 °C) Brookfield Шпиндель 27/10 rmp (ASTM D562)
Точка размягчения	83 - 90°C (ASTM D36/DIN 52 011 Кольцо/Шар)
Плотность	1,03 ± 0,05 г/см ³ (ASTM D1505/ISO 1183)
Прочность на растяжение	6,66 МПа (ASTM D638/ISO 527)
Термоустойчивость	≈85 °C